



POOLTEK PRIMER

PRIMER D'ANCRAGE MONOCOMPOSANT
SPÉCIFIQUE POUR SURFACES NON
POREUSES

DESCRIPTION

Solution alcoolique d'organo- silanes/siloxanes, appropriée pour le traitement préventif de surfaces non poreuses telles que le verre, la céramique, le grès, la porcelaine, le fer, l'aluminium etc., apte à favoriser l'adhésion des gommés en silicone et polyuréthane, ainsi que des formulations époxy, polyuréthane, polyurées et acrylique sur les mêmes substrats.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Enlever tout résidu de saleté, poussière, huile, graisse, cires, vernis précédents, pièces friables et vétustes.

En cas de joints, fissures, etc., les sceller avec un scellant POLYURÉTHANIQUE (éviter le silicone).

MODE D'UTILISATION

Appliquer le produit avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur parfaitement propre jusqu' à saturation de toute la surface à traiter.

Après l'application de **POOLTEK PRIMER** Attendre 24 heures (à 20°C) avant d'appliquer **POOLTEK TOP**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(à +25°C et 60 % d'humidité relative)

Aspect :	liquide coloré
Odeur :	Alcoolique
Viscosité :	10 - 20 cps
Poids spécifique :	0,90 ± 0,02 g/cm ³
Application :	pinceau / pulvérisateur / rouleau
Séchage :	> 2 heures
Rendement :	env. 100 g/m ² selon le type de support

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez les outils d'abord avec des chiffons ou des feuilles en papier, puis avec de l'alcool.



STOCKAGE

Six mois dans l'emballage d'origine scellé, dans un endroit sec, à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

EMBALLAGE

Réservoirs de 5-10-20 kg



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine: Renate (MB) Via Sirtori snc – z.i. 20838
Tel. +39 (0)362.91.83.11 Fax: +39 (0)362.91.93.96
E-mail: info@teknachem.it Web: www.teknachem.it

Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en étant l'état le plus avancé des connaissances, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des essais préliminaires précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons par conséquent toute responsabilité en cas d'utilisation impropre du produit.



per un'Offerta Teknachem

FICHE TECHNIQUE



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine: Renate (MB) Via Sirtori snc – z.i. 20838
Tel. +39 (0)362.91.83.11 Fax: +39 (0)362.91.93.96
E-mail: info@teknachem.it Web: www.teknachem.it

Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en étant l'état le plus avancé des connaissances, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des essais préliminaires précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons par conséquent toute responsabilité en cas d'utilisation impropre du produit.