

DESCRIPTION

Le **TEKCURING** est une dispersion aqueuse de résines synthétiques qui sèchent rapidement.

TEKCURING permet d'obtenir une évaporation maîtrisée de l'eau contenue dans le béton, dans la mesure où elle forme un film protecteur sur la surface traitée. Ce qui maintient pour 7 jours, au moins, 95 % de l'humidité présente.

L'absence de cire et de produits adhésifs permet les reprises de bétonnage.

PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Etat physique :Liquide
 Couleur :Ivoire/translucide
 Densité (g/cm³, à 20°C) :1,00 (± 0,02)
 PH (20°C) :8,5 (± 1)
 Degré de dispersion :Très fine
 Stabilité mécanique :Optimale
 Stabilité gel/dégel :Bonne
 Température minimum d'utilisation :10 (± 1 °C)
 Aspect couche d'impression :Transparente

CARACTERISTIQUES

De légères variations des résultats peuvent être obtenues, dues à l'eau résiduelle contenue dans les réseaux capillaires et de la température externe.

Le produit permet un murissement du béton en conditions idéales (après séchage, les pellicules du **TEKCURING**, acquièrent une très haute résistance à l'eau), il accroît les résistances en surface, protège contre une dessiccation prématurée, en empêchant l'évaporation rapide de l'eau de gâchage, réduisant ainsi le risque de fissuration, et permet d'obtenir des surfaces anti-poussière.

Il est utilisé sur les revêtements industriels, aéroportuaires, coulages de bétons interrompus en grandes masses, protection des réparations dans le béton, ainsi que toutes les grandes surfaces exposées, qui peuvent être détériorées par la ventilation, les hautes températures, ou par la faible humidité relative.

MODE D'UTILISATION

Le produit pur doit être pulvérisé sur les surfaces en béton à protéger, juste après la disparition de la première eau d'évaporation.

L'apparition d'un film plastique se fera après 30 minutes à partir du temps d'application, à une température de 15°C.

CONSOMMATION

Par pulvérisation de 150 à 200 g/m² en conditions normales.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 Litres.
- Fût de 216 Litres.
- Cubitainer de 1000 Litres.

VALIDITE

12 mois dans son emballage hermétiquement fermé, stocké entre 5 °C et 35 °C et à l'abri du soleil.

PRECAUTION D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité.



Siège & Usine :

B.P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès
 Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63
 Fax : + 213 (0) 48 70 34 62
 E-mail : info@teknachem.com
 WWW.TEKNAHEM.COM

Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger
 Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6^{ème} Tranche - Sétif
 Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent **TEKNAHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.

