

## DESCRIPTION

Le **TEKFIN** est un mortier en poudre prêt à gâcher, destiné au ragréage et au surfacage des supports en béton.

Une fois mélangé à l'eau, le **TEKFIN** devient thixotrope, facile à appliquer et particulièrement hydrofuge.

## PROPRIETES

- Bonne consistance.
- Bonne adhérence sur béton, mortier, briques, etc.
- Sans retrait.
- Bonne imperméabilisation.

## CARACTERISTIQUES

Granulométrie : .....0 à 0,6 mm

Densité (g/cm<sup>3</sup> à 20 °C) : .....1,9

## DOMAINES D'APPLICATION

- Surfacage des bétons sur de faibles épaisseurs.
- Ragréage des défauts esthétiques des bétons (bullage, nids d'abeilles, etc.).
- Reprofilage.
- Lissage et imperméabilisation des façades, réservoirs, etc.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

Le support doit être propre et débarrassé de toutes traces de graisse ou de parties non adhérentes ou friables.

### Préparation du produit :

Ne préparer que la quantité de **TEKFIN** qui peut être utilisée dans les 2 heures qui suivent (selon la température).

Dans un récipient approprié et propre, verser la poudre puis ajouter progressivement de l'eau propre, tout en mélangeant (manuellement ou mécaniquement) jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène.

La quantité d'eau nécessaire par sac sera de 6 à 7 litres.

## APPLICATION

- Ne jamais appliquer sur un support chaud.
- Par temps chaud, humidifier légèrement les supports avant application.
- Appliquer le **TEKFIN** à la truelle, à la spatule ou à la taloche.
- L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 2 à 3 mm. Pour les épaisseurs supérieures à 3 mm, procéder par couches successives appliquées à 24 heures d'intervalle.

## CONSOMMATION

A titre indicatif, la consommation moyenne sera d'environ 3 à 3,5 kg par m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Sacs papier kraft de 30 kilogrammes.

Stocker à l'abri de l'humidité.

## DUREE DE CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé.

## PRECAUTION D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité.



### Siège & Usine :

B.P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès  
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63  
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62  
E-mail : info@teknachem.com  
WWW.TEKNA-CHEM.COM

### Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger  
Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

### Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6<sup>ème</sup> Tranche - Sétif  
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent **TEKNACHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.

